

Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa, maisījuma iepakojums

Preces numurs: 2363034



Divkomponentu pildmasa Aquasit alumīnija maisīnā, kabeļu nozarkārbu papildīšanai āra vidē, īpaši un ilgstoši mitrās vietās. Izmantojama arī mehāniska trieciena gadījumā.

Apstrādes laiks pēc atvēršanas un sajaukšanas ir 20 minūtes. Uzglabājama līdz 24 mēnešiem pēc izgatavošanas datuma neatvērtā veidā no 0 līdz 40 °C. Pieredze, pārbaudes un apstiprinājumi ir spēkā tikai saistībā ar OBO kabeļu nozarkārbām.

Aizsardzības klase ar attiecīgo kabeļu nozarkārbu: IP68

Nominālais spriegums: 400 V

Caurišanas spēja: >25 kV/mm atb. VDE 0291, 2. daļai

Darba temperatūra: no -40 līdz +80 °C

Izstrādes temperatūra: no 5 līdz +40 °C

Nesatur halogēnoglūdeņražus, silikonu, izocianātu

Videi nekaitīgs un bez marķējuma



Pamatdati

Preces numurs	2363034
Tips	KVMM 800
Apzīmējums 1	Aquasit
Apzīmējums 2	blīvējums montāžas kārbam
Ražotājs	OBO
Izmērs	800ml
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	78 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Garums	332 mm
Platums	181 mm
Augstums	42 mm

Tehniskie dati

sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez

Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa, maisījuma iepakojums

Preces numurs: 2363034



Tehniskie dati

Saturs	800 g
Saturs	800 ml
Uzglabājamība mēnešos	24
Materiāls izolācijas sveķi	Divkomponentu poliuretāna sveķi